



UAB BROLIS TIMBER
Inžinierių g. 2, Sergeičikai I, LT-54464 Kauno r., Lietuva
23

EN 14342:2005 / 2013

Termiškai apdorotos (thermo-D) masyvios pušies
(Scots pine) medienos grindų lentos, (EN 13990)

Mažiausias vidutinis tankis	400 kg/m ³
Mažiausias suminis storis	25 mm
Numatyta naudojimo paskirtis	Viduje
Reakcija į ugnį	Dfl-s1
Šilumos laidumo koeficientas	0,115 W/m K
Lenkimo stipris	NPD
Biologinis ilgalaikiškumas	Klasė 2
Formaldehido išsiskyrimas (išsiskyrimas)	E1
Pentachlorofenolio kiekis	< 5 ppm