

Akviwax Satin

APIBŪDINIMAS

Drėgnose patalpose esančios medienos apsaugos priemonė su natūraliu vašku.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Skirta pirčių suolams ir medinėmis sienų bei lubų dailylentėms. Taip pat galima naudoti durims ir langų rėmams. Geras pasirinkimas drėgnoms patalpoms.
- Sudėtyje esantis natūralus vaškas susigeria į medieną ir sudaro drėgmei bei purvui atsparią švelnią plėvelę.
- Atitinka statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 (patvirtinta Suomijos statybos informacijos fondo (RTS)).
- Įtraukta į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti Šiaurės šalių ekologinį ženklą „Gulbé“ turintiems pastatams, duomenų bazę.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Apie 24 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Apie 25 proc.

Tankis 1 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)		Teorinė išeiga
šlapios	sausos	
100–120 g/m ²	25–30 μm	10–13 m ² /l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

100–120 g/m ² (šlapios dangos)	+20°C	+50°C
Nelimpa dulkės po	30 min	15 min
Galima liesti po	2–3 val.	1 val.
Galima šlifuoti po	1 d.	

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgno ir vėdinimo.

Blizgumas

Matinis.

Spalva

Spalvynas „Akvi Color AT“, vidaus beico ir lako spalvynas. Tam tikros spalvos pagal pageidavimą. Spalvinimo sistemos „Akvi Tone“ ir „Avatint“.

Akviwax Satin

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas	Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Lengvai sudrėkinkite apipurkšdami vandeniu, leiskite išdžiūti ir nušlifuokite pašalindami medienos atplaišas. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Dengimo sąlygos	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovavimo kameroje ir kambario temperatūroje.
Dengimas	Gerai išmaišykite. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Rekomenduojama dengti tik vieną ploną sluoksnį. Kuo storesnė danga, tuo didesnis blizgumas.
Skiedikliai	Vanduo
Įrangos valymas	Vanduo Sukietėjusią priemonę valykite įrankių valikliu.
LOJ	LOJ kiekis gaminyje 130 g/l. Pagal direktyvą 2004/42/EB (subkategorija A/f) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l.
SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS	Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilikame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.